Riwega® uni Holzbau

new product

USB Classic 200 ND TOP SK

Wasserdicht und diffusionsoffen selbst bei Nageldurchdringungen

DE

Riwega® uni

Gewerbepark 1, A-4052 Ansfelden
Tel. +43 (0) 7229 78990
kundenservice@riwega-uni.at www.riwega-uni.at

member of Ergepearl group

USB Classic 200 ND TOP SK

U1

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Wasserdicht und diffusionsoffen selbst bei Nageldurchdringungen

- Wasserdichte und hochdiffusionsoffene Dachbahn
- Optimierte Leistung mit 20 Jahren Garantie
- Zertifiziert mit der Europäischen Technischen Bewertung ETA-25/1126 für Holzuntergründe
- Weniger Zubehör, schnellere Verlegung

Zusammensetzung:

1. Schutzschicht aus wasserabweisendem, UV-stabilisiertem PP
2. Funktionaler Film aus TPU
3. Schutzschicht aus PP mit integriertem Klebeband
4. Silikonliner

Eigenschaften:

20 years guarantee

Klassifizierung:

AT Önorm B 4119 Önorm B 3661 **Typ I**

CH SIA 232-1 **UD EB-NB** wU-fU

DE ZVDH **UDB USB**

FR DTU **40.29**

IT UNI 11470 **B**

CE EN 13859-1/2

ETA

Artikel und Abmessungen

Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m²)
-	02020220	1,5	50	1500

Technisches Datenblatt

Flächengewicht	EN 1849-2	**200 g/m²**
Dicke		**1,00 mm**
S_d-Wert	EN ISO 12572	**0,07 m**
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN ISO 12572	**~ 500 g/m²/24 h**
Wassersäule	EN 20811	**>400 cm**
Schlagregentest	TU Berlin	**bestanden**
Dichtigkeitsklasse	EN 1928 (Met. A)	**W1**
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	**380 / 240 N/50mm**
Dehnung MD/CD*	EN 12311-1	**45 / 60 %**
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	**230 / 270 N**
Brandverhalten	EN 13501-1	**E**
Freibewitterungszeit**		**32 Wochen**
Behelfsdeckung***	ZVDH	**8 Wochen**
Temperaturresistenz		**-40°C / +100°C**

*MD = längs CD = quer

**UV-Beständigkeit im mitteleuropäischen Klima

***Wochen mit entsprechenden Klebetechnik

Riwega-UNI GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird