

PLEXIGLAS® XT Massivplatten

09
U9

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Die bewährten Originale

- Glasklar und brillant
- Farbneutral bei glasklar
- Leichte Be- und Verarbeitung (wie Hartholz)
- Warm verformbar
- Überlängen bis 6000 mm möglich
- Hohe Oberflächenhärte
- 30 Jahre Garantie gegen Vergilbung



Toleranzen:

Die Plattenformate sind Produktionsformate.
Bei Maß- und Winkelgenauigkeit ist ein allseitiger Zuschnitt notwendig.
Dicke: +/-5 %
Breite: +4/-2 mm
Länge: +10/-0 mm

Artikel und Abmessungen

Breite (mm)	Länge (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
2050	von 1525 bis 3050	von 1,5 bis 25,0	von 1,79 bis 29,75

Eigenschaften:



Technisches Datenblatt

	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25
Stärke (mm)												
U-Wert (w/m ² k)	-	-	5,6	-	5,3	-	-	4,4	-	-	-	-
Rohdichte (g/cm ³)	1,19											
Schallsolierung (dB)	-	-	-	26	-	30	-	32	-	-	-	-
Min. zulässiger Kaltbiegeradius x Dicke (mm)	330											
Brandklasse	B2 (DIN 4102)											
Längenausdehnungskoeffizient mm/m° C	0,07											
Mögliche Ausdehnung durch Wärme und Feuchte (mm/m)	5											
Max. Dauergebrauchstemperatur (°C)	70											
Vicat-Erweichungstemperatur (°C)	103											

Zur raschen und fachgerechten Montage bieten wir die entsprechende CONPRO® Verlegesysteme an. Mehr Informationen dazu finden Sie in Kapitel U11 ab Seite 38

UNI-Bausysteme GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird